

# Målningsguide

Obehandlade dörrar och fönster skall grundmålas och slutbehandlas innan montering.  
Grundmålade dörrar och fönster skall slutbehandlas innan montering.

OBS Ett dörrblad har 6 sidor, undersida, ovasida, sidor mot karmen, utsida och insida.  
För att garanti ska gälla: **Alltid lika många lager olja eller färg alla sidor.**

Här kommer en rekommendation hur man bör behandla sin dörr.

## Täckmålning av obehandlade dörrar med utvändiga skivor av Plywood eller HDF

### 1.

Vid **Plywood** – Grundolja hela dörren med *Alcro Bestå Grundolja Utomhus* eller likvärdig.

Vid **HDF** – Grundolja endast sågade / frästa ytor med *Alcro Bestå Grundolja Utomhus* eller likvärdig.  
(En penetrerande / djupgående olja) var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

### 2.

Grundmåla med *Alcro Bestå Grundfärg Trä* eller likvärdig.

(Vit grundfärg som hindrar fukt från att tränga ner i träet och ger god vidhäftning för täckfärg)

Efter målning framträder träresning + småsprickor. För bästa estetiska resultat – spackla (vid behov) och slipa.

Slipas grundmålning bort helt, grundmåla en gång till för bästa skydd.

Var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

### 3.

Täckmåla med *Alcro Bestå Utsikt* eller likvärdigt.

Färdigmåla **två** lager.

Var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

## **Vit grundbehandling - Pinja Protect GM**

(En penetrerande *vattenburen alkydprimer*)

För bästa estetiska resultat ska dörrblad spacklas vid behov och slipas nätt.

Skall färdigbehandlas med *Alcro Bestå Utsikt* eller likvärdigt **två** gånger.

Var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

## **Svart grundolja - Pinja wood stain svart**

(En penetrerande *vattenburen grundningsolja*)

För bästa estetiska resultat ska dörrblad spacklas vid behov och slipas nätt.

Blanda lite svart grundolja i spacklet för att få rätt nyans vid behov.

Ska läggas ytterligare minst ett till två lager svart grundolja för att få rätt nyans och djupgående skydd.

Skall slutbehandlas med *Alcro Virke Lasyrfärg Trä* (filmbildande) eller likvärdigt **två** gånger för bästa skydd.

*Alcro Virke Lasyrfärg* erbjuds i en mängd olika kulörer, besök en fackhandel för utbud.

Var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

Spara en burk i förrådet med extra *Alcro Virke Lasyrfärg Trä*, ser dörrarna torra ut behöver de mer olja. Underhåll krävs.

## **Transparent grundolja**

(En penetrerande grundolja som kräver efterbehandling)

\* Se arbetsbeskrivning för Täckmålning eller Svart grundolja ovan.

---

Kom ihåg att du som kund alltid har ett eget inspektions och underhållsansvar.

Dörrar bör ses över minst en gång om året.

Vid mindre stötskador som resulterar i skador på färg ska detta bättringsmålas omgående.